

# ADINOL-DM

(АДИНОЛ-ДМ)



## Гидроизолирующая добавка для бетонов и растворов

### Описание

ADINOL-DM - жидкая добавка. Обеспечивает водонепроницаемость цементных, известково-цементных растворов и бетона. Повышает эластичность и предотвращает формирование полостей и расслоение растворов. Повышает стойкость к коррозионно-активным веществам. Водонепроницаемость достигается благодаря равномерному распределению активных водоотталкивающих агентов в теле раствора. Добавление ADINOL-DM позволяет предотвратить повреждение, вызываемое влажностью, и значительно повысить срок службы строительных элементов.

### Область применения

ADINOL-DM применяется для приготовления водонепроницаемых цементных растворов, штукатурок и бетона. Применение добавки в железобетоне (в несущих элементах конструкции) рекомендуется только в том случае, если в проекте будет учтен состав бетона.

### Технические характеристики

Цвет: темно-желтый  
Вязкость: 90 мПа сек  
(по Брукфилду, +23°C)  
Плотность: 1,03 - 1,04 кг/л

### Инструкции

ADINOL-DM может добавляться либо:

- в воду для смешивания во время приготовления бетона или раствора,
- в готовую смесь непосредственно перед ее использованием. В этом случае для равномерного распределения ADINOL-DM в смеси необходимо дополнительно перемешать раствор в течение 4-5 минут.

### Дозировка

- **Для цементных растворов:**  
1 кг на 100 кг цемента.
- **Для штукатурных растворов:**  
1 кг на 100 кг вяжущего материала (цемент + известь).
- **Для бетона:**  
0,8 кг на 100 кг цемента.

### Упаковка

ADINOL-DM поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг, 20 кг и в бочках по 220 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

- Перед использованием тщательно перемешать. Осадок не является дефектом.
- Превышение дозировки вызывает замедление схватывания и уменьшает конечную прочность бетона.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)